



Abbeizpaste & Lasurentferner SE-2

Zum einfachen Entfernen von Altanstrichen, Beschichtungen und Lasuren

Anwendungsbereich: Entfernen von Altanstrichen und Beschichtungen (Kunstharzlacke, Öl-farben, Acryllacke, 2-K wasserverdünnbare Materialien usw.) auf löse-mittelbeständigen Untergründen wie Holz, Putzflächen, Metalle, Beton usw.

Auch zum Entfernen von Lasuren (besonders Dünnschichtlasuren). Es können mehrere Altanstriche in einem Arbeitsgang entfernt werden. Während der Einwirkzeit nicht mit Folie abdecken.

Eigenschaften: kurze Einwirkzeit
pastös, daher auch auf senkrechten Flächen problemlos einsetzbar
kein Nachwaschen nötig
auch zum Entfernen von Dünnschichtlasuren
biologisch abbaubar
kein Abdecken erforderlich

Technische Daten: Rohstoffbasis: Zubereitung aus verschiedenen Lösemitteln, Verdicker

Ansatzverhältnis: unverdünnt

Verbrauch: 350 - 450 ml/m²

Verarbeitung: Abbeizpaste SE-2 vor Gebrauch gut umrühren/ schütteln und dann in einer Dicke von 3-5 mm mit einem Pinsel oder Spachtel auf die trockene Fläche auftragen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Die Ein-wirkzeit ist abhängig von der Art der Anstriche und Beschichtungen, so-wie von der Anzahl der zu entfernenden Schichten (10 Minuten bis 3 Stunden). Abbeizpaste SE-2 mit einer Spachtel entfernen und sachge-recht entsorgen. Eingetrocknete Reste der Abbeizpaste können mit ei-ner Bürste entfernt werden. Fläche mit einem weichen Tuch nachreiben. Die so gründlich gereinigte Fläche kann ohne Nachwaschen gleich wie-der neu beschichtet werden. Während der gesamten Verarbeitungs- und Einwirkzeit muss die Untergrund- sowie Lufttemperatur zwischen mind. 8°C und max. 26°C betragen (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden). Grundsätzlich ist eine Versuchsfläche an unauffälliger Stelle anzulegen, um die Verträglichkeit zu überprüfen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Kennzeichnung: Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdaten-blatt.

Lagerfähigkeit: Kühl, dunkel und trocken lagern.

Sonstiges: Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Beispiel: wird die Abbeizpaste abends auf eine mehrfach lackierte Flä- che aufgetragen, kann sie am nächsten Morgen mit einer Spachtel oder Bürste zusammen mit dem Altanstrich komplett entfernt werden.

Gebindegrößen: Eimer 700 ml
Eimer 2,5 l
Eimer 5 l