



Anti Graffiti vernis protecteur

Anti Graffiti vernis protecteur est un système permanent pour les supports absorbants et non absorbants, donnant un éclat soyeux après le séchage

Champ d'application : Anti Graffiti vernis protecteur est un système permanent qui forme un film brillant. En même temps le produit empêche l'eau et les polluants de pénétrer dans le sol. Le film protecteur est résistant au sel de dégivrage conformément à la directive WTA (Association internationale pour sciences et techniques). Geiger Dissolvant Anti Graffiti permet d'enlever plusieurs fois des graffitis et les gribouillages de crayons feutres (au moins 10 à 15 nettoyages possibles), avant de repasser le vernis protecteur. La capacité de diffusion de vapeur d'eau ne change que très peu (valeur moyenne SD = 0,6). Anti Graffiti vernis protecteur s'applique sur les supports non absorbants : surfaces vernies, métaux, matières plastiques, dalles et carrelages etc. ainsi que sur tous les supports absorbants, tels que façades, crépis, protections thermiques, béton, clinker, pierres naturelles, marbre et bois. Traiter les fonds critiques (p. ex. peintures à silicates) en premier lieu avec le «Primaire d'adhérence S» Nr. 28. Procéder de même pour les surfaces eloxées, avant de les recouvrir de «Vernis de protection anti-graffiti». Inapproprié aux les supports hydrophobes ou hydrofuges.

Ne pas recouvrir les surfaces exposées à l'humidification par derrière (par exemple les murs isolés).

Recouvrir les plaques de fibre-cément sur tous les côtés, les bords / plis de découpe et également sur les trous forés. Respecter les consignes de recouvrement des fabricants de panneaux.

Propriétés : Exempt de silicone et de cire = couche vernis possible dès séchage
Système permanent ;
Valeur SD basse (0,6) ;
Confère un éclat soyeux après le séchage.
Certifié selon règlement « Anti Graffiti eV » et directives «WTA « (Association internationale des sciences et techniques)
Figure sur la Bast-Liste (liste des matériaux admis).

Composants vernis polyuréthane 2-K soluble à l'eau.
de base :

Proportion de mélange : non dilué

Rendement : 150 - 250 ml/m², selon le support

Traitement : **Dispositions générales**

Le support doit être sec et exempt de poussière. Nettoyer les surfaces avec Geiger Concentré de nettoyage pour façades. Pendant traitement et séchage, maintenir la température ambiante et du support entre 5°C et maximum 30°C. Appliquer Anti Graffiti vernis protecteur par temps sec et par taux faible d'humidité de l'air. Mélangez bien le durcisseur (1 partie) avec la composante de base vernis (4 parties), et attendez 5 à 10 minutes, puis remuez à nouveau. Traiter le produit non dilué dans les 8 heures qui suivent. Appliquer Anti Graffiti vernis protecteur au pistolet (Airless) ou au rouleau à poils courts (laine caracul ou mohair).



Bien respecter la quantité d'application prévue.

Pour ce faire, appliquer le vernis en plusieurs étapes, mais avec une quantité maximale de 100 ml/m² pour chaque couche. Dans ce but, plusieurs étapes d'application sont requises, avec une quantité maximale de 100 ml/m² à chaque étape. En cas d'application répétée, observer une phase de séchage, jusqu'au séchage de l'apparence laiteuse en un film clair, transparent et sec. Tester le produit en surface, car une légère modification de la nuance peut apparaître, liée à différents degrés de brillance. Vérifier aussi l'adhérence au support.

Supports non absorbants, tels que des surfaces vernies etc.

Application en plusieurs couches d'une quantité totale de 200 ml/m²

Maçonnerie (en clinkers, en briques et en grès)

D'abord, lavez soigneusement la surface avec Geiger Décapant voile de ciment, et ensuite avec Geiger Concentré de nettoyage façades. Rincez soigneusement à l'eau (sans pression). Laissez bien sécher et puis revêtez la surface d'une couche de Geiger Anti Graffiti vernis protecteur.

Sur clinkers : Application en plusieurs couches d'une quantité totale de 150 à 200 ml.

Sur briques et grès : Application en plusieurs couches d'une quantité totale de 250 - 300 ml/m²

Attention : L'efflorescence (existante) peut éventuellement réapparaître, il faut donc toujours effectuer des essais préalables.

Sur béton, granit, marbre, calcaire coquillier, surfaces en bois ou similaires

Sur granit ou supports peu absorbants : Application en plusieurs couches d'une quantité totale de 150 - 200 ml/m².

Sur béton, marbre, calcaire coquillier, surfaces en bois ou sur supports fortement absorbants : Application en plusieurs couches d'une quantité totale de 300 - 400 ml/m²

D'abord, lavez soigneusement la surface avec Geiger Décapant voile de ciment, ensuite avec Geiger Concentré de nettoyage façades. Rincez soigneusement à l'eau (sans pression). Laissez bien sécher et puis revêtez la surface d'une couche de Geiger Anti Graffiti Finish.

Sur clinkers : Application en plusieurs couches d'une quantité totale de 200 ml/m².

Sur briques et grès : Application en plusieurs couches avec une quantité totale de 250 ml/m².

Attention: L'efflorescence (existante) peut éventuellement réapparaître, donc effectuer toujours des essais préalables.

Sur tels que carreaux, pierres polies, clinker (émaillé), granit, métaux et autres matériaux non-absorbants.



Appliquer d'abord une couche de Primaire d'adhérence S. Après un court séchage (2 à 4 heures, selon les conditions météorologiques) appliquer sur ces surfaces plusieurs couches du vernis protecteur Anti Graffiti dans une quantité totale de 200 ml/m.

Pour les supports de briques et en grès, etc., une application à plusieurs couches est requise, avec une quantité totale de 250 ml/m².

Pour les supports absorbants, tels que le béton, marbre, calcaire coquillier, surfaces en bois ou sur les supports aux caractéristiques similaires, appliquer en couches multiples avec une quantité totale de 200 - 250 ml/m².

Pour les façades peintes, les surfaces en béton, les fonds de crépi et la protection thermique :

Les supports à revêtir doivent comporter une capacité d'absorption homogène. Application en plusieurs couches d'une quantité totale de 250 ml/m².

Enlever les graffitis

Pulvérisez les graffitis avec Geiger Dissolvant Anti Graffiti et laissez agir 2 à 4 minutes. Ensuite enlevez les graffitis dissous avec un chiffon doux.

Avant de pulvériser le produit, mouiller les surfaces en-dessous ou maintenir un chiffon doux sous les graffitis, pour empêcher les souillures par le produit et les résidus de traitement. Rincer les surfaces avec Geiger Nettoyant façades.

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure.

Étiquetage : Pour plus d'informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE.

Stockage : A conserver au frais, dans un endroit sombre et sec

Divers : Bien lire étiquettes et informations sur le produit avant utilisation.

Tester la tolérance au produit sur un endroit peu visible.

Conditionnement Boîte de 800 ml de vernis avec boîte de 200 ml de durcisseur
Combi-Pack de 5 l
Combi-Pack de 10 l